

DESCRIÇÃO

Fita de alumínio adesivo - multiuso.

CARACTERÍSTICAS

Fita adesiva fabricada com asfalto modificado com adição de polímeros.

Possui acabamento de filme de alumínio, assegurando maior durabilidade ao produto, reflexão dos raios solares e impermeabilidade.

Por ser auto adesiva, possui em uma das faces filme plástico antiaderente e removível.

Betufita AL: sua fixação ocorre a frio, ou seja, sem uso de maçarico. É especialmente recomendada para impermeabilização de áreas que possuam concentração de gases, líquidos inflamáveis ou explosivos.

Uso doméstico ou industrial proporciona aderência instantânea.

Flexível e de fácil moldagem.

ESPECIFICAÇÃO

Especificação conforme fabricante Betumat.

USO

Indicada para todos os tipos de vedação.

Na selagem de trincas, fissuras ou furos, em telhados de diferentes tipos (fibrocimento, concreto ou metálicos) elimina as goteiras.

Para vedação em cabeça de parafusos, isolamento de dutos de ar condicionado, rufos, cumeeiras, calhas ou encontro de telhado com paredes.

Restaura toldos, lonas rasgadas, carroceria de caminhões baú ou furgões.

Utilizada como barreira de vapor.

CONSUMO

Betufita AL Multi Uso: 1,15 m²/m² considerando sobreposições e perdas por recortes.

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Rolete, acompanhado de rolo de lã de carneiro, trincha, brocha ou vassoura de pelos macios para aplicação do "primer".

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser feita com aguarrás ou querosene.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

- Antes de iniciar a aplicação do produto é necessário regularizar as áreas. A superfície deve estar limpa, isenta de óleos, graxas ou quaisquer partículas soltas. Se necessário lavar a área com jato d'água de alta pressão ou com uma escova de aço e água.
- Nos telhados, as cabeças de parafusos devem ser cortadas e cobertas individualmente, por pequenos pedaços de Betufita AL.
- Aplicar de forma homogênea "primer" Betucreto, Betuprimer Plus ou Betufrio, este último deve ser diluído com 30% de água. Utilize para aplicação do "primer": rolo de lã de carneiro, trincha, brocha ou vassoura de pelos macios. Aguardar a secagem do "primer" por 6 horas, no mínimo.
- Promova a adesão inicial ao substrato removendo aos poucos o filme de polietileno anti aderente. O substrato deverá estar previamente imprimado com "primer" Betucreto, Betuprimer Plus ou Betufrio. Executar o processo lentamente e pressionar do centro em direção às bordas de forma a eliminar

eventuais bolhas de ar.

- As sobreposições devem ser no mínimo de 10%, moldando a superfície de forma uniforme.
- Recomenda-se que nos cantos e nas cabeças dos parafusos (após o corte da parte externa excedente), seja feito um reforço de 10 cm sobre a superfície a ser vedada.

Para outras aplicações ou informações, consulte nosso departamento técnico. Para uma melhor fixação e selamento, pressione as emendas das sobreposições com auxílio de um rolete.

PROTEÇÃO MECÂNICA

Dispensa proteção mecânica.

CUIDADOS

- Não aplicar em superfícies úmidas ou que a argamassa de regularização esteja desagregando do substrato.
- A temperatura ambiente para aplicação deve ser superior a 5°C.

OUTRAS ORIENTAÇÕES

- Recomenda-se o uso de EPI's (luvas, capacetes, botas, óculos de segurança, máscara de gases) para aplicação do produto.
- Em caso de incêndio, utilize pó químico, dióxido de carbono, espuma química ou neblina d'água.
- Para outros esclarecimentos sobre manuseio e segurança, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.betumat.com.br.

EMBALAGEM

Espessura mínima de 1,35 mm

- 0,05 x 10 metros – caixa
- 0,10 x 10 metros – caixa
- 0,15 x 10 metros – caixa
- 0,20 x 10 metros – caixa
- 0,23 x 10 metros – caixa
- 0,45 x 10 metros – caixa
- 0,50 x 10 metros – caixa
- 0,90 x 10 metros – caixa

ARMAZENAGEM

- Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.
- Transportar e manter na posição horizontal.
- Empilhamento máximo recomendado: 6 rolos

VALIDADE PARA ESTOCAGEM

24 meses